

Parkett Lack



Паркетный лак

Описание продукта

Состав:

Уретано-алкидная смола, уайт-спирит без ароматических углеродов, неограниченные наполнители, аддитивы. В соответствии с европейскими нормами, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Cat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). В данном продукте содержание составляет максимум 470 г/л ЛОВ.

Область применения:

Предназначен для внутренних работ. Однокомпонентный уретано-алкидный лак для покрытия полов из паркета. Используется для прозрачного покрытия полов, которые подвергаются сильным и средним нагрузкам, сделанных из твердой и мягкой древесины, из паркета, а также искусственного и цементного камня. Используется также для покрытия лаком предметов, которые подвергаются сильным нагрузкам, таких как спортивные снаряды и мебель.

Свойства:

- однокомпонентный лак
- отсутствие ароматических углеводородов
- устойчивость к пожелтению
- высокий уровень износостойкости
- хорошее заполнение
- устойчивость к стандартным бытовым чистящим средствам

- быстро сохнет

Цвет:

Прозрачный

Степень глянца:

Шелковисто-матовый, глянцевый.

Упаковка:

0.75 л., 2.5 л., 5 л., 10 л.

Применение:

Пригодные подложки:

Паркетные полы, полы из искусственного и цементного камня, из мягкой и твердой древесины, прочные покрытия из алкидных эмалей.

Подготовка подложки:

Материал наносится в 1-3 слоя. Увеличить прочность и долговечность покрытия можно с помощью легкого шлифования поверхности глянцевой паркетного лака до нанесения последующего слоя (зернистость шлифованной бумаги 400).

Влажность древесины хвойных пород не должна быть выше 15%, а лиственных – в среднем не выше 12%. Основание должно быть сухим и чистым. Воск и жир должны отсутствовать. Также основание должно обладать несущей способностью.

Предметы мебели и полы, покрытые воском необходимо отшлифовать машинным методом. Затем отшлифованные полы очистить от пыли.

Лак тщательно перемешать. Использовать при температуре воздуха и подошки не ниже +8°C. Для нанесения использовать кисть, краскопульт или валик (с коротким ворсом 4-6 мм. или поролоновый).

Внимание: Необходимо быть осторожным в процессе покрытия готового паркета, лакированного на заводе. При сомнительном случае лак требуется отшлифовать и затем нанести грунтовочный слой разбавленным лаком Ziegel Parkett Lack. После этого этапа покрытие необходимо еще раз отшлифовать и затем снова нанести лак стандартным методом.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью требуется полностью очистить от прочного основания.

Время высыхания:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность станет сухой приблизительно через 1-2 часа. Сухо наощупь станет приблизительно через 5 часов. Наносить последующий слой будет можно через 12 часов. Выдерживает полную механическую нагрузку ориентировочно через 3 суток.

При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Расход:

Ориентировочно 10 м²/л (около 100 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях – больше. Точный расход определяется методом пробного нанесения.