

# Flat Klebe



Полимерный клей

## Описание продукта

### Область применения:

Используется для заполнения и приклеивания швов в процессе укладки облицовочных плиток на внешних и внутренних поверхностях.

### Свойства:

- основа: синтетические смолы
- комбинация минеральных наполнителей
- высокий уровень начальной адгезионной способности
- высокий уровень проницаемости для водяного пара
- атмосферостойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 18550
- пигментированный
- отсутствие цемента
- создает слабое натяжение
- хорошо деформируется
- легко и мягко наносится на поверхность
- готов к нанесению

### Упаковка:

Ведро 25 кг.

## Цвет:

Песчано-белый, цементно-серый, антрацит. Специальные тона – по запросу.

## Технические параметры:

- Консистенция: пастообразная
- Коэффициент водопоглощения:  $w < 0,12 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{h}0,5)$ , согласно DIN EN 1062
- Поведение при пожаре: Трудновоспламеняемый B1 (DIN 4102)

## Применение:

### Подходящие подложки:

При вероятности дождя в процессе высыхания каркас желательно накрыть тентом. Использование натуральных добавок может повлиять на небольшое изменение в цветовом тоне, поэтому требуется быть внимательным при выборе номера продукта или смешивания необходимого количества материала.

### Подготовка подложки:

Подложки должны быть сухими, чистыми, ровными и прочными. Разделяющие вещества должны отсутствовать. Подложки должны обладать несущей способностью. Новые штукатурки-грунтовки должны затвердевать как минимум 2-4 недели. Подложки с цементным связующим (в т. ч. Минеральные армирующие массы) требуется загрунтовать Putzgrund 610, для того чтобы предотвратить выцветание в процессе использования системы теплоизоляции. Армирующий слой должен хорошо схватиться и высохнуть.

## **Температура нанесения:**

В процессе нанесения и периода высыхания температура подложки и окружающей среды должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

Запрещено наносить материал под действием прямых солнечных лучей, при тумане, ветре или при высокой влажности воздуха. В этой связи отсылка идет к памятке «Штукатурка при высоких и низких температурах» Немецкого союза штукатуров.

## **Сушка/время сушки:**

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность, обработанная Ziegel Flat Klebe, высыхает через 24 часа. Полное высыхание наступает через 2-3 суток. При условии более низкой температуры и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

## **Расход:**

2.5-3 кг/м<sup>2</sup>. Точную величину расхода для конкретного объекта необходимо определить с помощью нанесения тестового покрытия.

## **Чистка инструментов:**

После использования сразу промыть водой.

## **Замечание:**

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания материала в канализацию, почву и водоемы.

## **Хранение:**

Материал хранить в прохладном и сухом месте, которое защищено от мороза. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения: около 12 месяцев.

## **Утилизация:**

На повторную переработку сдавать только пустые емкости. Засохшие остатки утилизировать как бытовые отходы или затвердевшие клеящие вещества. ЕАК 080410. Жидкие остатки утилизировать как отходы клеев, смешиваемых с водой.

## **Подробная информация:**

В данной технической информации не рассмотрены все возможные основания, используемые на практике, и их обработка. При работе с основанием, которое не включено в данную техническую информацию, обращайтесь за консультацией к специалистам компании Ziegel. Мы будем рады помочь вам.